



CONTIMEX

FICHA TÉCNICA

CONTILUX

DESCRIPCIÓN:

El esmalte alquidálico Contimex, tienen un acabado brillante, excelente poder cubriente, muy buena resistencia al amarillamiento, conserva su brillo aún en los climas más severos, se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores, tiene un tiempo de secado de 30 minutos dependiendo de las condiciones atmosféricas existentes.

Se fabrica en una amplia gama de colores, la cual se puede aumentar mezclando colores de la misma línea.

Este esmalte alquidálico se recomienda para metal, madera, cemento, concreto, mampostería, yeso, etc. Independientemente del uso decorativo, nuestros esmaltes proporcionan una protección anticorrosiva en los acabados estructurales y herrería en general., se pueden aplicar con brocha de pelo o por aspersión, para adelgazar utilice thinner standard de buena calidad hasta una consistencia apropiada.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Cuando se trata de superficies oxidadas o muy sucias, deberá tenerse especial cuidado con la limpieza, utilizando lija, fibra de acero, cepillo de alambre y algún desengrasante o solvente.

Si la superficie tiene un recubrimiento en mal estado, desprenda la pintura suelta, polvosa o agrietada. Elimine el óxido en las partes en que la pintura vieja se ha desprendido totalmente y aplique en esos sitios una mano delgada de primario anticorrosivo.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:

Aplique dos manos del esmalte seleccionado, adelgazando con thinner standar de buena calidad hasta obtener la consistencia adecuada.

HIERRO PINTADO Y SIN PINTAR.-

nar grasa, óxido, polvo, pintura suelta y agrietada y aplicado el primario anticorrosivo si es necesario, aplíquese el esmalte seleccionado adelgazando con thinner standard de buena calidad hasta obtener la consistencia adecuada. Después de eliminar la suciedad, aplique una mano delgada de primario anticorrosivo. Deje secar perfectamente cada mano antes de aplicar la siguiente. Para obtener un perfecto acabado, aplíquese en manos delgadas.



Para muros de yeso, cal y cemento se recomienda el uso del sellador vinílico 10 X 1 dejando secar el sellador antes de aplicar el esmalte.

No use disolventes para lacas, perjudican el acabado y duración del esmalte. Estos disolventes al evaporarse rápidamente forman en el esmalte la llamada cáscara de naranja.

ADVERTENCIAS:

- ¡PRECAUCIÓN! producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- No se deje al alcance de los menores de edad.
- No se ingiera, en caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos.
- Use este producto con ventilación adecuada, y
- Cierre bien el envase después de cada uso.

Para obtener asesoría técnica gratuita comunicarse al 56-12-06-73 y 93.

CONTILUX

ESPECIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS	MIN.	MAX.
PODER CUBRIENTE M ² / LT.	9	-----
TIEMPO DE SECADO:		
TACTO	30 min.	-----
DURO HORAS.	-----	24
SÓLIDOS %	49	51
VISCOSIDAD CTP.	300	900
DENSIDAD G/CM ³	0.9	1.06
FINURA U. HEGMAN.	6	7
COLOR	SEGÚN MUESTRARIO	