



CONTIMEX

FICHA TÉCNICA

PEGA - TIROL

DESCRIPCIÓN:

Emulsión de acabado transparente lechoso que ayuda a que el tirol se adhiera mejor, mejore su consistencia, se eviten desprendimientos al secar la película, no afecta el color natural del tirol, excelentes propiedades de adherencia en superficies de cemento o concreto.

USOS:

Mezclado con la pasta del tirol mejora la consistencia del mismo evitando así desprendimientos puede utilizarse como sellador como la superficie y yeso, concreto, mampostería, piedra, ladrillo para incrementar la adherencia del tirol.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie de concreto debe de estar seca, libre de polvo, grasa y partículas sueltas, en superficies de cemento pulido, decapar el sulfato libre, aplicar una solución de 1 parte de ácido muriático por cinco parte de agua tallar con cepillo de raíz, enjuagar con agua limpia y dejar secar perfectamente la superficie.

APLICACIÓN (COMO SELLADOR)

Agregar un litro de agua como máximo por cada litro de pega tirol, una vez obtenido una mezcla homogénea (después de su dilución), aplique con brocha de cerda o aperseor una mano y dejar secar por un periodo de 30 a 60 minutos, después aplique el tirol si pasada 24 hrs. no sé a perdido la aplicar el tirol, recomendamos aplicar una segunda mano de pega tirol

APLICACIÓN EN MEZCLA CON EL TIROL:

Dependiendo de la consistencia deseada adicione 2 o más litros de pega tirol por cada 19 litros de tirol (pasta), mezcle perfectamente y aplique el tirol en forma acostumbrada.

ALMACENAJE:

Conserve el envase bien cerrado en un lugar fresco y seco Para obtener asesoría técnica gratuita comunicarse al 56-12-06-73 y 93

TIPO	EMULSION VINIL – ACRILICA PLASTIFICADA
% SÓLIDOS EN PESO	22 – 23
% SÓLIDOS AL VOLUMEN	20 – 21
ACABADO	TRANSPARENTE
ADHERENCIA AL YESO	EXCELENTE
DENSIDAD	1.019
FLEXIBILIDAD	PASA 180° A 2 MILESIMAS
METODOS DE APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO O PISTOLA
No. DE MANOS RECOMENDADAS	UNA
REDUCTOR	AGUA LIMPIA
% REDUCCION (PARA SELLAR)	UNA PARTE DE AGUA POR UNA PARTE DE PEGA - TIROL
% REDUCCION (PARA MEZCLAR CON EL TIROL)	4 O MAS LITROS DE PEGATIROL POR CADA 19 LITROS DE PASTA DE TIROL
RENDIMIENTO TEORICO A 25 MICRAS	3 – 4 M2. POR LITRO DEPENDIENDO DEL SUSTRATO
TIEMPO DE SECADO	30 – 60 MINUTOS SEGÚN CLIMA
VISCOSIDAD	5,00 CPS. A 20° C