



CONTIMEX

FICHA TÉCNICA

VIN-FLAT

DESCRIPCIÓN:

Vin - flat es una pintura vinil acrílica emulsionada con una excelente brochabilidad, de fácil aplicación, con un buen poder cubriente, secado rápido, muy buena permeabilidad al vapor de agua, extraordinaria adhesión, resistencia a los álcalis y buena lavabilidad para eliminar manchas de grasa, aceite y mugre.

Con este tipo de pintura se logran excelentes acabados aún aplicados por personas no profesionales porque no deja huella de brocha ni empalmes; además debido a su bajo brillo angular, los defectos del sustrato se hacen menos perceptibles.

USOS:

La pintura vin - flat fue diseñada para proteger y decorar cualquier superficie de yeso, concreto y aplanados, también en superficies como: ladrillo, madera, fibracel y celotex, su acabado permite su uso en interiores como en exteriores, además es conveniente mencionar su magnífica facilidad de aplicación por medio de brocha o rodillo rebajando la pintura hasta una consistencia deseada con agua limpia en una cantidad no mayor al 10% dependiendo de las condiciones del sustrato, los mejores resultados se observan aplicando dos manos de pintura.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:

Las superficies deberán estar libres de grasa y polvo para garantizar la adhesión de los recubrimientos. Es conveniente recordar que la grasa es repelente al agua y es por esto que disminuye notablemente la adherencia de las pinturas, el polvo impide un anclaje apropiado de las pinturas provocando el descascamiento, deberán eliminarse las superficies demasiado brillantes y tersas con lija, porque estas no tienen adherencia.

Las superficies con aplicaciones de pinturas antiguas y obsoletas con deficiencia en su adherencia, incluyendo las pinturas al temple y de cemento, deberán ser eliminadas con cepillo de alambre para evitar el descascamiento de las nuevas aplicaciones.

Los recubrimientos vinil acrílicos de Pinturas Contimex, no deberán aplicarse en días lluviosos en exteriores o cuando la temperatura ambiente sea menor a 10° C.



En días lluviosos la humedad relativa del aire es tan alta que el agua de la película de la pintura no se evapora y se producen escurrimientos, además cuando la temperatura ambiente es menor a los 10° C las pequeñas partículas de resina que forman la emulsión no forman una película continua y los acabados presentan manchas y disminuye notablemente su resistencia.

ADVERTENCIAS:

- No se deje al alcance de los niños.
- No se ingiera, en caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos.
- Cierre bien el envase después de cada uso.

Para obtener asesoría técnica gratuita comunicarse al 5612-06-73 y 93.

CARACTERÍSTICAS	MIN.	MAX.
PODER CUBRIENTE M ² / LT.		
REGULARES	6	-----
BÁSICOS	5	-----
TIEMPO DE SECADO:		
TACTO MINUTOS.	-----	30
DURO HORAS.	-----	24
PIGMENTOS E INERTES %	30	
PH	8	-----
VISCOSIDAD CPS.	10,000	12,000
LAVABILIDAD CICLOS	3,000	-----
DENSIDAD G/CM ³	1,200	-----
FINURA U. HEGMAN.	3	-----
COLOR	SEGÚN MUESTRARIO	