



CONTIMEX

FICHA TÉCNICA

VINILICA P-5

DESCRIPCIÓN:

P-5 es una pintura vinil acrílica económica, es de fácil aplicación, tiene buena brochabilidad, secado rápido, muy buena permeabilidad al vapor de agua, resistencia a los álcalis, una lavabilidad apropiada para eliminar manchas de grasa y mugre.

Con este tipo de pintura se logran excelentes acabados aún aplicados por personas no profesionales porque no deja huella de brocha ni empalmes.

USOS:

La pintura P-5 está diseñada para proteger y decorar cualquier superficie de yeso, concreto y aplanados, también en superficies como: ladrillo, madera, fibracel y celotex, su acabado permite su uso en interiores, además es conveniente mencionar su fácil aplicación con brocha o con rodillo rebajando la pintura hasta una consistencia deseada con agua limpia en una cantidad no mayor al 10% dependiendo de las condiciones del sustrato, los mejores resultados se observan aplicando dos manos de pintura, dejando secar bien la pintura entre mano y mano.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:

Las superficies deberán estar libres de grasa y polvo para garantizar la adhesión de los recubrimientos. Es conveniente recordar que la grasa es repelente al agua y es por esto que disminuye notablemente la adherencia de las pinturas, el polvo impide un anclaje apropiado de las pinturas provocando el descascamiento, deberán eliminarse las superficies demasiado brillantes y tersas con lija, porque éstas no tienen adherencia.

Las superficies con aplicaciones de pinturas antiguas y obsoletas con deficiencia en su adherencia, incluyendo las pinturas al temple y de cemento, deberán ser eliminadas con cepillo de alambre para evitar el descascamiento de las nuevas aplicaciones.

Los recubrimientos vinil acrílicos de Pinturas Contimex, no deberán aplicarse en días lluviosos en exteriores o cuando la temperatura ambiente sea menor a 10° C. En días lluviosos la humedad relativa del aire es tan alta que el agua de la película de la pintura no se evapora y se producen escurrimientos.

Además cuando la temperatura ambiente es menor a los 10° C las pequeñas partículas de resina que forman la emulsión no forman una película continua y los acabados presentan manchas y disminuye notablemente su resistencia.

ADVERTENCIAS:

- No se deje al alcance de los menores de edad.
- No se ingiera, en caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos.
- Cierre bien el envase después de cada uso.

Para obtener asesoría técnica gratuita comunicarse al 5612-06-73 y 93.

CARACTERÍSTICAS	MIN.	MAX.
PODER CUBRIENTE M ² / LT.		
REGULARES	4	-----
BÁSICOS	3	-----
TIEMPO DE SECADO:		
TACTO MINUTOS	-----	30
DURO HORAS.	-----	24
PIGMENTOS E INERTES %	30	
PH	8	-----
VISCOSIDAD CPS.	6,000	8,000
LAVABILIDAD CICLOS	300	-----
DENSIDAD G/CM ³	1,200	-----
FINURA U. HEGMAN.	3	-----
COLOR	SEGÚN MUESTRARIO	